

KREISEL A - Universaalne armeerimissegude vahtpolüstürool- ja mineraalvillplaatidele

Otstarve

Spetsiaalne segu on ette nähtud soojusisolatsiooni tehnoloogiate kasutamisel vahtpolüstüroolplaatide ja mineraalvill kõvaplattide armeerimiseks klaaskiudvõrguga objekti sise- ja välispindadel.

“ KREISEL A ” on plastiline, nakkub hästi aluspinnaga. Pärast lõpliku kuivamist omab väga head veeauru läbilaskvust, vähendab niiskuse sissetungimist fassaadisüsteemi ja loob hea aluse krohvidele ja värvidele.

Ettevalmistustööd

Aluspinda ettevalmistamine: Aluspind peab olema sile, tugev, stabiilne. Eemaldada tuleb tolm, soolad, õlid ja rasvad. Aluspinna vanad värvikihid tuleb eemaldada või karestada. Aluspind peab olema puhas, tugev ega tohi olla pudenev.

Segu ettevalmistamine: 25 kg kuiva liimisegu segatakse umbes 6,2 l veega kuni ühtlase konsistentsiga massi moodustumiseni. 5 – 10 minuti pärast segatakse segu veelkord läbi (lahustuvad sünteetilised komponendid).

Tööde tehnoloogia ja kulunorm

Pärast liimimist ja kinnitusnaeltega kinnitamist võib armeerida mitte varem kui 1-2 ööpäeva möödumisel pärast liimimise lõpetamist. Kui kinnitate plaadid kinnitusnaeltega vahetult pärast liimimist, võivad plaadid deformeeruda ja lahti tulla! Kandke armeerimissegude soojustusplaatidele hambulise pahtlilabidaga nii, et kogu plaatide pind oleks kaetud. Suruge armeerimisvõrk segusse ja tasandage pahtlilabida sileda küljega. Armeerimisvõrk peab olema jaotatud vähemalt 10cm ülekattega paanide äärtes. Tasandades jälgige, et segu kataks ühtlaselt armeerimisvõrku ja võrku ei oleks läbi segu näha. Kuivanud ja kõvaks muutunud liimi ei saa uuendada vee lisamisega.

Materjalikulu:

Armeerimisel: keskmiselt 5,0 kg/m²

Nurgaprofiilide paigaldamisel: keskmiselt 0,8 kg/m²

Tehnilised andmed:

Segukihi paksus	kuni 20 mm
Armeerimiskihi paksus:	kuni 5 mm
Paigaldus temperatuur:	+5 kuni +30°C
Töötlemise aeg:	u. 15 - 20 min
Kasutusaeg valmissegul:	3h +20°C juures
Nakke betooniga peale 25 külmumist-sulamist	Mitte vähem 0,5 N/mm ²
Nakke betoon / mineraalvill	Mitte vähem 0,02 N/mm ² (mineraalvill)
Nakke betoon / mineraalvill (plaadi pealispind ette kaetud õhukese kihiga)	Umbes 0,1 N/mm ² (mineraalvill)

Pakend ja säilitamine:

Kottides, igas kotis 25 kg. Säilitada kuivas ruumis niiskuse eest kaitstult.

Garantiaeg: valmistamisest 6 kuud.

Tähelepanu!

Kaitske silmi ja nahka. Töötage kinnastes. Hoidke laste eest.

Tootja: KREISEL Vilnius UAB

Teadmiseks:

Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitusel tööd teostamisel põhinevad läbiviidud uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need soovitusel ei vabasta kasutajat omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja edukas kasutamine ehitusobjektidel ei allu otseselt tootja kontrollile. Seetõttu kehtib garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisejärgsele tööle.



MT GRUPP

Maaletooja: MT GRUPP OÜ

Adress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik

Telefon: +3726200211

e-post: mt@mtgrupp.ee

koduleht: www.mtgrupp.ee