

Kreisel Silikonharzputz 030

OMADUSED:

Silikoonkrohv on ette nähtud viimase viimistleva krohvikihi kandmiseks lubjast, tsementlubjast, kipslubjast ja kipsist pindadele, samuti betoonile ja kipsplaatidele. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistöödel.

ETTEVALMISTUSTÖÖD:

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vastupidav. Kõikvõimalik mustus nagu hallitus või samblik tuleb pinnalt eemaldada selleks ette nähtud meetoditega. Alumised krohvpinnad, betoon- ja kipsplaadid tuleb eelnevalt kruntida kruntvärviga **Tynkolit-T**. Töötamisel kasutada ainult roostevabasid töövahendeid.

Töid on lubatud teostada, kui õhutemperatuur ei ole alla + 5°C.

KASUTAMINE:

Silikoonkrohv on kasutamiskõlblik kohe pärast pakendi avamist. Tööde sooritamiseks sobiva konsistentsi saavutamiseks võib segule veidi vett lisada (mitte üle 0,5 l). Mass kantakse pinnale roostevaba lati abil ja tasandatakse enne krohvi kõvenemist. Töötamise ajal kaitsta värskelt töödeldud pinda otseste päikesekiirte, tugeva tuule jne eest. Juhul kui pind imab niiskust ebaühtlaselt ja krohv kuivab erineva kiirusega võivad krohvi toonides ilmned erinevused. Poorne krohv hõõrutakse plastikkellu abil sirgjooneliste või ringjate liigutustega laiali, sõltuvalt krohvi soovitatavast struktuurist. Teraline krohv hõõrutakse laiali metallikellu abil ringjate liigutustega. Pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta.

MATERJALIKULU:

Poorne struktuur 1,5 mm - umbes 1,7-2,6 kg/m²,

Poorne struktuur 2 mm - umbes 3 kg/m²,

Poorne struktuur 3 mm - umbes 4kg/m²,

Teraline struktuur 1,5 mm – umbes 2,4 – 2,6 kg/m²,

Teraline struktuur 2 mm – umbes 3 kg/m²,

Teraline struktuur 3 mm - umbes 4 kg/m²

PAKEND JA SÄILITAMINE:

25 kg, plastik ämber. Säilitada tihedalt suletud taaras, jahedas ruumis, külmumise eest kaitstult.

SÄILIVUSAEG:

18 kuud valmistamisest, tihedalt suletud originaalpakendis.

TEADMISEKS:

Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitused tööde teostamisel põhinevad läbiviidud uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need soovitusel ei vabasta kasutajat omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja edukas kasutamine ehitusobjektile ei allu otseselt tootja kontrollile. Seetõttu kehtib garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisejärgsele tööle.



Maaletooja: MT GRUPP OÜ

Adress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik

Telefon: +3726200211

e-post: mt@mtgrupp.ee

koduleht: www.mtgrupp.ee