

EuroCret® HM; HMS

EuroCret® HM on silaani- ja siloksaani baasiline hüdrofobiseeriv lisand

Kasutusala

- EuroCret® HM kasutatav kõigil mineraalsetel pindadel betoonil, segudel, tellisel, kivil, kitil et vähendada imavust
- EuroCret® HMS on kiire mõjuga hüdrofobiseeriv segulisand.

Omadused

- vähendab aluspinna imavust;
- ei tekita/moodusta pinnale kihti;
- lõhnatu;
- veeslahustuv;

Iahustivaba; Kulu

150-300 g/m² keskmiselt kahekihilisel katmisel

Pakend

- 10, 25 kg plekknõu
- kasutusvalmis;
- vastupidav ilmastikule ja vananemisele;
- auruläbilaskev
- kaitseb betooni agressiivsete soolade, nende lahuste ja teiste kemikaalide eest.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind, mida impregneeritakse HM-ga peab vastama järgmistele nõuetele: betoonpind peab olema imav, vaba lahtistest osistest, tolmust, õliplekkidest, rasvast ja teistest saasteainetest.

Pealekandmine

EuroCret® HM ja EuroCret® HMS on pealekantav harjaga või pihustades. Toode on pihustatav 2mm düüsiga aiapihustist. Mitmekihilisel pealekandmisel ei

tohiks kihtide vahe olla suurem kui 6h. Rahuldava tulemuse saavutamisel peab pind olema kaitstud otse päikese kiirguse, tuule ning sademete eest 6-12h.

Nõuanne

- Temperatuur töö ajal +5 °C kuni +30°C
- Esitatud info 20o C ja ca. 50% suhtelisel õhuniiskusel. Kuivamisprotsess ja töötlemisaeg pikeneb madalamal temperatuuril ja lüheneb kõrgemal temperatuuril.

Lõppkasutaja vastutab tootepakendi utiliseerimise eest vastavalt kehtestatud määrustele.

Volitatud esindaja:



MT GRUPP OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn,
tel. 620 02 11, e-mail: mt@mtgrupp.ee
www.mtgrupp.ee