

Dispersioonliim parketile

UZIN KE 418

Dispersioonliim ilma lahusti sisalduseta, mõeldud PCV, CV ja tekstiil põrandakatete liimimiseks

Kasutamine:

Madala täitematerjali sisaldusega dispersioonliim, õhukese kihiga katmiseks siseruumides.

Ettenähtud kasutamiseks:

- ▶ Homogeensete ja heterogeensete PCV ja CV põrandakatete liimimiseks
- ▶ Vaippõrandakatete liimimiseks PCV, vahust- ja lateksalustega
- ▶ Kergetel nõelpõranda katetel
- ▶ Elastsete- ja tekstiilaluste liimimiseks
- ▶ Elastsete vaigistava kihiga põrandkattetele
- ▶ On kasutatav pindadel, mis on pahteldatud, kui ka siledatel ning absorbeerivatel
- ▶ Elamute ja kaubanduslikkudel objektide ehitamisel.

Sobib kasutada konstruktsioonidel, kus on põrandsoojendus, mis on koormatud büroo tugitoolidega ratastel vastavalt normile DIN EN 12529 ning samuti sobib koristamiseks märjalt (šampooniga) kui ka ekstraktsiooni meetodiga.

Toote eelised / Omadused:

Vee baasil ehitatud dispersioonliim on valmis kasutamiseks, iseloomustub väga tugeva liimimise omadustega ja kõrge vastupidavusele ühenduskohas, mis nõuab ainult lühikest aega „eelnevat aurustamist“. Sammuti selle juures võib kasutada double-drop meetodit, et saavutada maksimaalset adhesiooni ühendus võimet otsekohe peale järjekordset põrandakatte ühendamist pinnaga.



Koostisosad: modifitseeritud polüakrülaat-kopolümeerid, mineraal täidised, vesi.

Tunnused:

- ▶ Liimi kerge laialimäärimine
- ▶ Kõrge kattevõime
- ▶ Suurepärase adhesiooni võime
- ▶ Lühikene avamise aeg
- ▶ Pikk kasutamise aeg
- ▶ Kõrge lõpp vastupidavus
- ▶ Väga hea vastupanu omadused plastifikaatori mõjule
- ▶ Ei sisalda lahusteid

Tehnilised andmed:

Pakendi vorm:	Plastmassist ämbrike
Pakendi suurus:	6 kg, 20 kg
Säilitamise aeg:	12 kuud
Värv:	Kreemikas – valge
Õige kaal:	umbes 1,48 kg / liitri kohta
Tarvitamine:	300 - 400 g/m ²
Töötlemise temperatuur:	miinimum 15°C põranda tasemel
Kattevõime:	15 – 20 m ² (6 kg) 50-67 m ² (20 kg)
Lahtioleku aeg:	10 – 15 minutit*
Kasutamise aeg:	umbes 35 minutit*
Koormamise võimalus:	peale 24 – 48 tundi*
Lõplik vastupidavus:	vaata pkt. "Tähtsad näpunäited"

* Temperatuuril 20°C ja normaalsetes tingimustes.

Põranda ettevalmistamine:

Põrand peab olema sirgeks aetud, tugev ja stabiilne, ilma pragudeta, kuiv ja vaba ainetest, mis võiks vähendada liimi kinnipidavust pinnast. Mida tuleb kontrollida vastavate kehtivate normidega ja instruksiooniga ning kõrvalkallete kinnitamise juhul tuleb esitada vastavad märkused.

Põrand tuleb eelnevalt korralikult tolmuimejaga puhastada ja järgnevalt kruntida ja pahteldada. Tuginedes UZIN firma toodete kataloogile tuleb valida sobiv kruntiv preparaat ning pahteldamise mass.

Kruntmasside (P) preparaatide näidised / pahteldamise (S) mass:

Tsement tasanduskiht: (P) UZIN PE 360/(S) UZIN NC 150, UZIN NC 170 ÖkoLine

Anhüdriit tasanduskiht: (P) UZIN PE 360/(S)

Valatud asfaldist tasanduskiht: (P) UZIN PE 260 (juhul kui ei ole töödeldud liivajuhaga) / (S)

Puidust põranda alused: (P) UZIN PE 630/(S) UZIN NC 175 (minimaalne paksus 3mm)

Vanad põrandad liimijäätmetega: (P) UZIN PE 260/(S) UZIN NC 150 ÖkoLine, UZIN NC 170 ÖkoLine lub UZIN NC182.

Töödeldus:

1. Liim ühtlaselt laiali viia põranda peal, kasutades selle eesmärgiks hammaspahtellabidat (vaata pkt. „Tarvitamine“) ja jätta kuni vee ära aurustamiseni. Vee eelaurustamiseni aeg sõltub liimi pealekantud kogusest, kliimalistest tingimustest, mis püsivad ruumis ja põranda absorptsiooni võimest.
2. Laiali laotada põrandakatte, hästi suruda vastu põrandat terve liimitava pinna ulatuses, ja peale umbes 20 minutit veelkord intensiivselt ülerullida. Pöörata tähelepanu, kas põrandkatte on hoolikalt liimiga kaetud.
3. Värske liimiga mustaks läinud ääred tuleb otsekohe eemaldada kasutades puhast vett.

Tarvitamine:

Põrandakatte aluse tüüp	Hammastus	Tarvitamine
Sile	A1	300 - 350 g/m ²
Peen struktuur	A2	350 - 400 g/m ²

Tähtsad näpunäited:

- ▶ Ladustades mõõdukalt külmas kohas originaal pakend säilib kõlblikkuse üle 12 kuu. Hoida pakase eest. Alustatud pakendid tuleb hermeetiliselt sulged ja nende sisu võimalikult kiiresti ära tarbida.
- ▶ Optimaalsed töötingimused: temperatuur 18°C -25°C, põrandapinna temperatuur üle 15°C ja relatiivõhuniiskus alla 75%. Madala temperatuur ja kõrge niiskus pikendavad aga kõrge temperatuur ja madal niiskus lühendavad tööaega, sidumuse protsessi ja liimi kuivamist.
- ▶ Pinnad kuivad ja absorbeerivad parandavad alguses liimi kinnipidavust ja efektiivselt mõjuvad kiiremale kuivamisele.
- ▶ Põrandakatte kuuma kokku sulatamist võib sooritada alles peale liimi täielikku sidumist (mitte enne kui peale 24 tundi, ideaalne oleks alles peale 48 – 72 tundi.).

Töö ja keskkonna kaitse:

Toode ei sisalda lahusteid. Ei põle. Ei nõua erilist kaitset või soovitusi üldkasutusele. Vältida pikaajalist kontakti nahaga või silmadega.

Jäätmete eemaldamine:

Eemaldada tühjad pakendid kooskõlas kohalike normide järgi või sooritada utilitatsiooni. Ärakasutatud jäätmed korjata kokku, kuivatada, jätta kuni sidumiseni, pakendid mis sisaldavad seotud toote jäätmed on ehitusjäätmed.