

MAster GREENLINE

Kasutusvalmis viimistluspahtel



KASUTAMINE:

Kasutusvalmis viimistluspahtlit MASTER MAS kasutatakse sisetöödel elu- ja äriruumides seinte ja lagede viimistlemiseks. Tulemuseks on kõrgkvaliteetne, suure siledusega viimistluspind nn. FINISH. MASTER MAS pahtlit kasutatakse uute, renoveeritavate või remonditavate pindade viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist.

TOOTE EELISED:

Kasutusvalmis viimistluspahtel MASTER MAS on valmistatud peeneks jahvatatud mineraalide baasil, viimistluspahtel on hingav ja auru läbilaskev. Ta säilitab oma kasutamisomadused ja pastöösse konsistentsi 12 kuu jooksul alates valmistamise kuupäevast. Viimistluspahtel on plastiliste omadustega ja pärast kuivamist ideaalselt valge. Tänu sellele piisab pahteldatud pinna ühe värvikihiga katmiseks. Pahtlimassi pealekandmine on lihtne (roostevabast terasest kellu või pahtlilabidaga) ja ei nõua erilisi oskusi.

KASUTUSJUHEND:

Pakendis olev pastöösne pahtlimass on pärast kergelt segamist kasutamiseks valmis.

Pahtli kanname aluspinnale, kasutades roostevabast terasest tööriistu (kellu või pahtlilabidaga) või selleks kohaldatud pritsiga, mille düüsi diameeter on 0,027 kuni 0,039 tolli. Ühekordselt pealekantav kiht ei tohiks olla paksem kui 2 mm. Suuremad ebatasasused ja praod silutakse järgmiste kihtidega, lastes enne pealekantud kihil kuivada. Pahteldamist teostatakse õhutemperatuuril üle +5°C ja maks. 70% õhu-niiskuse juures. Pahteldatud pinna esmane kuivamine ja kivinemine toimub 4 tunni jooksul pärast pahtli pealekandmist, lõplik ja täielik kivinemine 12 tunni pärast. Kuivanud pind tuleb lihvida peeneteralise liivapaberiga. Valmis pinda võib värvida mitmesuguste dekoratiivvärvidega.

SOOVITUSED:

Enne MASTER MAS pahtlisegu pealekandmist imavatele, lubjakivist, kipsist, betoonist ja gaasbetoonist aluspindadele, soovitame need pinnad kruntida nende aluspindade jaoks soovitatud kruntimispreparaatidega, et vähendada nende aluspindade imamist ja MASTER MAS pahtlist vedelaine eemaldumist. Pahtlisegu tuleb kanda kuivale, tugevalt seotud ning vanadest värvikihtidest ning lahtistest osakestest puhastatud aluspinnale. Pärast seda kui pahtlikiht on peale kantud, kuivanud, lihvitud ja silutud, tuleb see pind pühkida kuivaks ja enne värvimist puhastada tolmust. MASTER MAS pahtliseguga silutud aluspinna soovitame kruntida Master Super Krunt sügavimmutus preparaadiga, et tugevdada, kõvendada ja pikendada töödeldud pinna vastupidavust.

TÖÖOHUTUSNÕUDED:

Pinna lihvimise ajal kasutada tolumumaski ja kaitseprille. Mustus ja määrdumised pesta puhtaks veega. Dolomiidil põhinev looduslik toode, ohutu keskkonnale ja inimestele.

KATVUS:

Tsement - lubjakrohvide – 1kg/1m²

Kipskrohvide – 1kg/1,5m²

Kipskartongplaat – 1kg/2m²

PAKEND: ämber 5 kg, 9 kg, 25 kg, ja kast 25kg.

TEHNILISED ANDMED:

Sideaine – Dolomiit, kvarts

Tihedus – 1,85 g/cm³

Tera suurus – 100 m MAX

Lihvimine - 150 – 220 liivapaberiga

TOOTE HOIUSTAMINE:

Kasutada ja hoiustada alates +5°C.

Vältida pikaajalist, vahetu päikesevalguse käes hoidmist. Pärast läbikülmumist kaotab toode oma omadused.

TOOTE SÄILIVUSAEG:

12 kuud alates tootmise kuupäevast, tootmise kuupäev pakendil.

MAALETOOJA:

Maaletooja: MT GRUPP OÜ – Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn; Estonia

Tel. +372 6200211; E-post: mt@mtgrupp.ee

www.mtgrupp.ee