



## mavrox® Graffitiguard

mavrox Graffitiguard grafitikaitse kõvadele ja poorsetele välis- ja sisepindadele

### Eelised

- kaitseb värvi ja grafiti eest;
- tagab eriti tugeva kaitse markerite/viltpiilatsite vastu;
- kaitseb grafiti ning õhus lenduva saaste ja niiskuse eest minimaalselt 7 aastat;
- väldib grafiti sissetungimist pinda;
- veepõhine;
- veeauru läbilaskev, töötlusjärgselt kaitstav pind „hingav“;
- kergesti biolagunev vastavalt OECD test 302 B-le;
- UV-kindel;
- sobib kasutamiseks enamikel pindadel;
- PH kindel.

### Tootekirjeldus

**mavrox Graffitiguard** veebaasiline ilmastikukindel pikaajaline kaitse kaitsemaks enamus tüüpi pinda-  
sid pihustavate värvide ja/või grafiti vastu. Toode on kasutatav ühekordse kaitsekihina, tagades pinna-  
kaitse kuni vajaduseni grafiti eemaldada. Peale grafiti eemaldamist on vajalik teostada uuesti pinna-  
kaitse **mavrox Graffitiguard**-iga. Toode on veeauru läbilaskev ning laseb töödeldud pinnal „hingata“.  
Nõuetekohasel pinnatöötlusel annab pinnale grafitikaitse ligikaudu 7 aastaks. Õhuslenduva saaste ja  
niiskuse vastu on pind kaitstud vähemalt seitsmeks aastaks.

**mavrox Graffitiguard** on kergesti biolagunev.

**Alati soovitatav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.**

### Tehnised andmed

|   |  |
|---|--|
| Pinnavälimus  | Läbipaistev, tavaolukorras nähtamatu, sõltub aluspinnast   |
| Erikaal   | 1,00 kg/L  |
| Lõhn  | Lõhnatu  |
| pH-väärtus  | 8  |
| Kulunorm:<br>Betoon, tellis või sama<br>Liivakivi, segu või teised pehmed imavad materjalid | Sõltub pinnamaterjalist<br>0,10-0,15 L/m <sup>2</sup><br>0,15-0,20 L/m <sup>2</sup>                            |
| Kihtide arv   | 2 kihti  |
| Kuivamisaeg   | Kaetud pindadel vee- ja grafitikindel peale 2h ja kuiv<br>peale 4h.<br>Täielik kaitseefekt peale 72h möödumist |
| Ideaaltemperatuur välistingimustes töötamiseks  | 10-35° C   |
| Madalaim temperatuur  | 5° C   |
| Suhteline õhuniiskus  | Maks 95% paigalduse ajal   |

### **Kasutusjuhis**

Puhastada grafiti ja muu saaste nagu tolm, vaha, õli, värvijäägid jne aluspinnalt. Kaitsta aknad jms sobival viisil kinni kattes.

### **Pealekandmine**

Kasutada lahjendamata.

### **Välitingimustes pinnakaitse**

Raputada või segada toode hästi enne kasutamist. **Mavrox Graffitiguard** on võimalik peale kanda madalasurelise pihusti või vaakumkolbpumbaga. Pind katta kahes kihis. Lasta vahepeal kuivada. **Mavrox Graffitiguard** võib kanda niiskele, mittemärjale pinnale. Nired ja/või üleliigne materjali on võimalik kergesti veega maha pesta.

### **Sisetingimustes pinnakaitse**

Värvitud pinda on võimalik kaitsta kasutades kaabitsharja, -rulli või madalasurelist pihustit koos kaabitsaga. Pind kaetakse kolm korda.

### **Välitingimustes grafiti eemaldamine**

#### **Meetod 1 – Tavapinnad**

Eemaldada grafiti kuuma vee kõrgsurepesuga (90°C & 90-150 bar / 1300-2175 PSI). Raskematel juhtudel kasutada **mavrox grafiti Remover/eemaldajat**. Kaitsta külgnevad pinnad.

#### **Meetod 2 – Tundlikud pinnad**

Pihustada **mavrox Graffitiguard Remover**. Lasta lahustil mõjuda mõned minutid ja seejärel pesta kuuma veega (90°C & 60-80 bar/870-1160 PSI). Meetod kasutatav ainult tundlikel pindadel. Peale puhastamist veel nähtava grafiti võib eemaldada **mavrox Graffitiguard Remover** ja riidest lapiga hõõrudes. Kemikaaliga puhastatud pind tuleks puhastada lapi ja veega . Teostada uus kaitse **mavrox Graffitiguard**'ga.

### **Sisepindadelt grafiti eemaldamine**

#### **Värvitud pind:**

Niisutada pind **mavrox Graffitiguard Remover**'ga ja pühkida maha grafiti valgest nailonist lapi või kaltsuga. Võimalusel kasutada kõrgsure kuuma vett ning märgimurit.

#### **Poorsed pinnad:**

Pesta maha kuuma veega ning kasutada märgimurit.

### **Puhastatud pindade uuesti kaitsmine**

Grafiti eemaldamisega kaob ka kaitsekiht. Peale pinnapuhastust teostada pinna taaskaitsemine kahes kihis **Mavrox Graffitiguard**'ga. Enne paigaldust teostada proovipaigaldus, paigaldaja on vastutav lõpptulemuse eest.

### **Puhastamine**

Peale kasutamist puhastada materjali jäägid veega.

### **Tarnimine**

10 L, 25 L, 200 L and 1000 L nõus

### **Ladustamine ja säilivus**

Ladustada mittekülmas originaalpakendites. Ligikaudu 12 kuud avamata pakendis.

### **Hoiatused**

Kasutada kaitseriietust ja tava ettevaatusabinõusid töötamisel.

### **Tähistamine**

Ei ole kvalifitseeritud ohtlikuks.