

EuroCret SSM 04

Kasutusvalmis, tsemendibaasil mikrosilica (ränidioksiidi) lisandiga kuivmört, mõeldud kasutamiseks kuivpritsmeetodil

Kasutusala:

- Sildade, tunnelite, paisude, kanalisatsiooni, joogivee reservuaaride ja teiste betoonpindade süsteemseks parandamiseks ja uuendamiseks;
- Kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes;
- Keemilise koormusega kohtades.

Omadused:

- Ei sisalda kloriide, külma- ja jäätörje soolakindl, lühike nakkeae, väike kahanemine, tugev nakkumine betooniga;
- Vastab PN-EN 206 -1 nõuetele, ekspositsiooni klass XA1, mittesüttiv, klass A1-EN 13501-1, betooni klass C35/45;
- Kihipaksus kuni 40mm

Aluspinna ettevalmistus:

Aluspind peab olema puhas, vaba ainetest, mis võiksid halvendada naket aluspinnaga. Puhastada saab kasutades kas liivapritsimise meetodit või hüdroromonitooringut. See tagab pinna jämedateraliluse sobivat astet.

Pinna keskmine survetugevus, „pull off“ testimise meetodit kasutades, peaks vähemalt olema 1,5 Mpa ja üksiku mõõtmise näitaja mitte vähem kui 1,0 Mpa.

Avatud, vigastatud sarruseterasest elemente (armatuur) peab puhastama vastava vahendi abil (Sa 2 ½) kooskõlas PN-EN ISO 8501-1 nõuetega.

Puhastatud pind peab olema veega niisutatud ja vahetult enne materjali paigaldamist matt-niiske.

Pealekandmine:

Eelnev ja täpne pinna survetugevuse analüüs lubab edasised sammud ara planeerida, mis on järgnevate parandustööde teostamiseks väga tähtis.

EuroCret SSM 04 kantakse kuivpritsimise meetodiga peale, kasutades sobivaid vahendeid, näiteks *Mader*, *Aliva* tootjate vahendid. Näidisvahendi suurus: rootor 0,7l, toitevoolik Ø al.32mm kuni 38mm, otsak Ø 32/18mm või 32/28mm, kompressor min. efektiivsusega 7m³/min.

Hooldus:

Värskelt **EuroCret SSM 04** kihiga kaetud pind peab olema kaitstud kiire kuivamise eest. Soovitatav pinda niisutada või kasutada vastavat **EuroCret OS** kaitsevahendit.

Nõuanne:

Temperatuur töö ajal +5 °C kuni +30°C.

Kasutamine:

Värske **EuroCret SSM 04** ühest kilogrammist võib saada umbes 0,45 l valmis segu.

1 m³ segu valmistamiseks läheb umbes 2100-2300 kg kuiva **EuroCret SSM 04** materjali.

Kulu: 23kg/m²/10mm (+25% pritsimist, sõltuvalt pinnast).

Säilitamine:

Hoida kuivas kohas, vältides otsest päikese mõju. Vastavate säilivustingimuste tagamise korral, materjali võib hoida 12 kuud tootmiskuupäevast alates.

Pakend:

30 kg paberkott

42 kotti EUR alusel, 42x30kg = 1260 kg

Tehniline info:

	Survetugevus N/mm ²	Paindetugevus N/mm ²
7 päeva	≥ 42	
28 päeva	≥ 55	≥ 8,0
Mahukahane- mine peale 90 päeva	≤ 1,0 mm/m	

Ärritav. Sisaldab tsementi. Kaitsevahendite (kindad, kaitseprillid) kasutamine on soovitatav. Rohkem informatsiooni toote käitlemise ja kasutamise kohta leiata ohutusjuhendist, kus sisaldub ohutus-, toksikoloogiline ja ökoloogiline info.

Lõppkasutaja vastutab paberkottide utiliseerimise eest vastavalt kehtestatud määrustele.

Volitatud esindaja:



MT GRUPP OÜ, Tuuliku tee 4,

10621 Tallinn,

tel. 620 02 11, e-mail:

mt@mtgrupp.ee

www.mtgrupp.ee