

EuroGrout® Fugenfuller

Valmiskasutatav mahus mittepaisuv ega kahanev tsementmört tera suurusega kuni 2mm

Kasutusala

EuroGrout® Fugenfuller mörti/segua kasutatakse betoonelementide vaheliste horisontaal- ja vertikaalvuukide täitmiseks ja tihendamiseks ilma raketise valmistamise vajaduseta.

Omadused

- ei sisalda kloriide;
- ei mahukahane ega –paisu;
- PN EN 13501-1-le tuleklass A1;
- tiksotroopne;
- töödeldav konsistents ja hea püsivus ka väikestel kihipaksustel;
- kõrge algne ja lõplik tugevus;
- 24h-ga lõplikult koormatav.

Aluspinna ettevalmisitus

Mineraalsed aluspinnad peavad olema vabad lahtisest osistest, tolmust, õliplekkidest, rasvast ja teisest reostusainetest, mis halvendavad naket.

Segamine

EuroGrout® Fugenfuller mörti segada betooni sundsegistiga või kasutades aeglase pööretega käsimikserit. Esmalt valada 2/3 segatava vee kogusest segajasse ja valada sellesse koti sisu. Peale lühikest segamist lisada ülejäänud vesi ning segada uuesti kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni. Segamisaeg: ligikaudu 2-3 min.

Segamisvahekord

Ligikaudu 16- 18% vett; st ca. 4,0 - 4,5 L 25 kg kuivsegule.

Paigaldus

EuroGrout® Fugenfuller võib paigaldada, kasutades masinkrohvimisel segur-pumpasid Putzmeister MP 25, PFT G4 or Putz-meister Sprayboy või analooge.

Hooldus

Värskelt valminud pinnad on vajalik kaitsta kiire väljakuivamise eest. Soovitatav kasutada **EuroCret® OS** pinna kaitseks.

Nõuanded

Segu töödeldav temperatuuril +20°C – ca. 45 min. **EuroGrout® Fugenfuller** ei tohiks teostada töid alla +5°C ja mitte üle +30°C. Käsitletav õhu- ja aluspinna temperatuurina.

Ülalesitatud andmed on vastavad temperatuurile +20°C ja õhu suhtelisele niiskusele ligikaudu 50%. Madalad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus aeglustab samal ajal kui, kõrgem temperatuur ja madalam õhuniiskus kiirendab mördi tardumist ja lühendab selle töötlemise aega.

EuroGrout® Fugenfuller töötamisel kasutatavad töövahendid tuleb puhastada veega.

Tarve

25 kg **EuroGrout® Fugenfuller** kuivsegust ligikaudu 15 L värsket mörti.

1m³ vedelmörti 1900 - 2000 kg kuivsegust

Ladustamine

Ladustada jahedas kuivas kohas. Vältida otsest päikesekiirgust. Kahjustamata originaalpakendi säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast arvates.

Pakend

25 kg PE tugevdatud paberkott 42 x 25 kg = 1050 kg euroalusel.

Tehniline kirjeldus

	Survetugevus N/mm ²			Paindetugevus N/mm ²		
	35	55	HS	35	55	HS
1 päeva	19	27	13	4,0	4,0	2,5
3 päeva	25	33	18	4,5	5,0	3,2
7 päeva	35	45	27	5,0	5,5	3,9
28 päeva	42	58	33	7,0	8,0	5,0

Kahanemissuhe 0,5% peale 24 tundi.

Vastavus PN-EN 206-1-le:

EuroGrout Fugenfuller							
	XO 0	XC 1234	XD 123	XS 123	XF 1234	XA 123	XIM 123
B35	*	****	**	**	**	*	*
B55	*	****	**	**	**	*	*
HS	*	****	**	**	**	*	*

Toode sisaldab tsementi. Kasutada isikukaitsevahenditena kindaid ja prille.

Täpsustatud info toote ohutuse, tervise ja ohtlike omaduste kohta on saadaval materjali ohutuskartidel.

Tühjade pakendite utiliseerimine kuulub lõpptarbijale ja teostada vastavalt kehtivale regulatsioonile.

Volitatud esindaja:



MT GRUPP OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn,
tel. 620 02 11, e-mail: mt@mtgrupp.ee
www.mtgrupp.ee