

# UZIN KE 2428

Dispersioonliim väga tugeva nakketugevusega PVC katete liimimiseks. Mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.

## Kasutus valdkond:

- + PVC, polsterdatud vinüülkatete liimimiseks ja viltkatete liimimiseks
- + Tekstiil, PVC, PU vahtkatetele
- + Elastsed isoleer aluskihid
- + Ettevalmistatud imav pind
- + Sobib köetavale põrandale
- + Suur koormustaluvus
- + Toolirattakoormus vastavalt (DIN EN 12 529)



Koostis: veebaasilise dispersioonliimi sidususaineks on polüakrüül, kopolümeer ja nakketugevust suurendav vaikaine.

- + Liimi kerge laialimäärimine
- + Väga hea kattuvusega
- + Hea nakkuvusega
- + Väga hea lõpptugevus
- + Lahustivaba

## Tehnilised andmed:

Pakend:	plastämber
Pakendi suurus:	14kg ämber ja 18kg ämber
Säilivusaeg:	12 kuud
Segu värvus:	kreemikas-valge
Tihedus:	1,28kg/l
Materjalikulu:	250-350g/m <sup>2</sup>
Temperatuur töö ajal:	min. 15° / 59°F põrandal
Lahtioleku aeg:	5-10 minutit*
Tööaeg:	25-35 minutit*
Koormatav:	24-48 tundi*
Lõplikult kuiv:	4-5 päeva*

\* 20 °C / 68 °F .

## Aluspinna ettevalmistus:

Aluspind peab olema kahjustamata, kuiv, pragudeta, puhas ja vaba ainetest, mis võiksid halvendada naket. Eemaldage hoolikalt kogu tolm. Vastavalt aluspinna tüübile ja olukorrale, valige sobiv krunt ja tasandussegu Uzini tootevalikust. Kruntidel laske alati korralikult kuivada. Tutvuge enne kasutamist toote tehnilise kaardiga. Põrand on soovitatav eelnevalt korralikult tolmuimejaga puhastada, kruntida ja vajadusel tasandada. Tuginedes UZIN firma toodete kataloogile tuleb valida sobiv kruntiv preparaat ning pahteldamise mass.

## Kruntmasside (P) preparaatide näidised/ pahteldamise (S) mass:

Tsement tasanduskiht:

(P) UZIN PE 360 või UZIN PE 260/  
(S) UZIN NC 150 või UZIN NC 170

Anhüdriit tasanduskiht:

(P) UZIN PE 360/(S) UZIN NC 110 või UZIN NC 170

Valatud asfaldist tasanduskiht:

(P) UZIN PE 260/(S) UZIN NC 170

Puidust põranda alused:

(P) UZIN PE 630/(S) UZIN NC 175(min kihipaksus 3mm)

Vanad põrandad liimijätmetega:

(P) UZIN PE 260, vajadusel UZIN PE 460/  
(S) UZIN NC 150, UZIN NC 170 või UZIN NC 182.

Soovituslik tasanduskihi miinimum kihipaksus mitte imavatel aluspindadel 2mm (valuasfalt, kipstasanduskiht).

## Paigaldus:

1. Liimikihi peale kandmiseks valige sobiv liimilabidas- (vaata ptk. Kulu). Põrandale kantud liimikiht jätta avatuks kuni vee ära aurustumiseni. Kanda alati aluspinnale vaja minev liimi hulk.
2. Laiali laotatud põrandakate suruda hästi vastu põrandat terve liimitava pinna ulatuses ja peale umbes 20 min möödumist veelkord intensiivselt ülerullida. Pöörata tähelepanu, et põrandakate oleks hoolikalt liimiga kaetud.
3. Värske liimiga mustaks läinud ääred tuleb otsekohe eemaldada kasutades puhast vett

## Kulu:

Põrandakatte alustüüp	Hambumus	Tarvitamine
Sile	A1	250-300g/m <sup>2</sup>
Peen struktuur	A2	300-350g/m <sup>2</sup>

## Olulised märkused:

- + Ladustades mõõdukalt külmas kohas originaal pakend 12 kuud. Kaitsta külmumise eest. Avatud pakend tuleb hermeetiliselt sulgeda ja avatud pakend võimalikult kiiresti ära tarbida.
- + Optimaalsed töötingimused on 18 – 25 °C / 64 – 77 F, põrandapinna temperatuur üle 15 °C ja suhteline õhuniiskus alla 75%. Madalam temperatuur, kõrgem õhuniiskus pikendavad tööaega, kõrge temperatuur ja madal õhuniiskus lühendavad tööaega, sidumus protsessi ja liimi kuivamist.
- + Enne paigaldustööde algust veenduge, et aluspind on sirge, sile ja imav.
- + Sobib ideaalselt tekstil, PU ja PVC katete liimimiseks.
- + Vuukide keevitused teha soovitatavalt peale 24h möödumist.
- + UZIN KE 2428 liim omab laeva paigaldus sertifikaati USCG-No.164.106/ECO736/118.160
- + Lisaks kõigile kehtivatele standarditele, määrustele ja märkustele, on soovitatav tutvuda järgmiste väljaannetega:
- + DIN 18 365 “Working with floor coverings“/ publication of the Adhesived Industry Association“

## Töökoha ja keskkonna kaitse:

Toode ei sisalda lahusteid. Ei põle. Ei nõua erilist kaitset või soovitusi üldkasutusele. Vältida pikaajalist kontakti nahaga või silmaga

## Käitlemine:

Eemaldada tühjad pakendid kooskõlas kohalike normide järgi või sooritada utilisaatsioon. Ärakasutatud jätmed korjata kokku, kuivatada, jätta kuni sidumiseni, pakendid mis sisaldavad seotud toote jätmed on ehtusjätmed.