



mavroX® Graffitiguard Permanent WB

mavrox Graffitiguard Permanent WB veepõhine antigrafiti polüuretaan püsikate poorsetele ja mittepoorsetele pindadele

Eelised

- kaitseb värvi ja grafiti eest;
- tagab eriti tugeva kaitse markerite/viltpiilatsite vastu;
- väldib grafiti sissetungimist pinda;
- veepõhine ja veeauru läbilaskev;
- püsikaitse „2 pack süsteem“;
- UV-kindel.

Tootekirjeldus

mavrox Graffitiguard Permanent WB veepõhine ilmastikukestev pikaajaline kaitse kaitsmaks enamuse tüüpi pindasid pihustavate värvide ja/või grafiti vastu. Nõuetekohasel pinnatöötlusel on pind grafitikaitstud ligikaudu 5 aastaks. mavrox Graffitiguard Permanent WB kaetud pinnale teostatud grafiti on eemaldatav mavrox Graffitiguard Wipes lappide, mavrox Remover lite ja mavrox Ink Remover'ga.

Alati on soovitatav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.

Tehnilised andmed

Pinnavälimise	Läbipaistev ja värvipigmentidega
Erikaal	1,25 kg/L
Lõhn	Neutraalne
Kulunorm: Betoon, tellis või sama Liivakivi, segu või teised pehmed imavad materjalid	Sõltub pinnamaterjalist 0,10-0,15 L/m ² 0,15-0,20 L/m ²
Kihtide arv	2-3 kihti
Kuivamisaaeg	Kaetud pindadel vee- ja grafitikindel peale 2h ja kuiv peale 4h. Täielik kaitseefekt peale 7 ööpäeva möödumist
Ideaaltemperatuur välistingimustes töötamiseks	10-30° C
Madalaim temperatuur	5° C
Suhteline õhuniiskus	Maks 95% paigalduse ajal
Veeauruläbilaskvus	381 g/m ² /25h

Kasutusjuhised

Puhastada grafiti ja muu saaste nagu teemustus, vaha, õli ja värvijäägid jne pinnalt. Kaitsta aknad jms sobival viisil.

Pealekandmine

Pintsel/hari: maks. 0-5% vett
Õhuta pihusti: maks. 0-5% vett
Õhupihusti: maks. 0-10% vett

Segamisjuhised

Segada mõlemad komponendid energiliselt 10 minutit mehaanilise segistiga. Segatavate komponentide temperatuur peab olema vähemalt 10⁰ C.

Lisada komponent B komponenti A ja segada korralikult ühtlaseks massiks.

Paigaldus

mavrox Graffitiguard Permanent WB võib paigaldada pintsliga, rulli ja õhusegur või surveõhu pihustiga. Soovitatav on paigaldus teostada õhusegur või surveõhu pihustiga.

Betoon:
2-3 kihti: **mavrox Graffitiguard Permanent WB**

Kuivamisaaeg ca 2h temperatuuril 20⁰ C (vajalik jälgida kogu paigalduse aja).
Teostada proovipaigaldus, et veenduda soovitud resultaadist.

Graffiti eemaldamine

Graffiti võib lihtsalt eemaldada kandes pinnale **mavrox** graffiti eemaldustooteid: **mavrox Graffiti Remover extra lite**, **mavrox Graffiti Wipes**. Pesta pinda veega peale graffiti eemaldamist.

Puhastamine

Materjal on pustatav veega peale kasutamist.

Tarnimine

5 L, 10 L ja 20 L plekknõus

Ladustamine ja säilivus

Ladustada 5⁰ C - 40⁰ C mitteavatud originaalpakendites
Ligikaudu 6 kuud avamata pakendis

Hoiatused

Tagada töökoha piisav ventileerimine materjali paigalduse ajal. See on hädavajalik toote kivistumise ajal. Vältida sisse hingamist, kandes kaitsemaski. Ohtlik ja ärritav. Silma sattudes loputada veega ja pöörduda arsti poole. Mitte süüa, juua ega suitsetada materjali paigaldusel.

Tähistamine

UN 1263

Üldinformatsioon

MAVRO International ei saa võtta vastutust esitatud andmetele põhinevalt, sest puudub mõju toote kasutamisele ning töötingimustele.