



mavroX® NitoCoat®

NitoCoat® patenteeritud ühekomponentne püsikaitsekate siseseks ja väliseks paigalduseks. Väga õhuke, kergesti puhastatav suurepärase grafitivastaste omadustega.

Eelised

- fantastiline kaitse grafiti pinda sissetungimise vastu;
- takistab õli, lahustite jt kemikaalide sissetungimist aluspinda;
- kulumis- ja põrutuskindel;
- kõrge UV-kindlus;
- vee, ilmastiku ja kemikaalikindel;
- mittekergetisüttiv;
- oksüdatsioonile ja söövitusele/korrosioonile vastupidav;
- sobiv kaasaarvatult: betoon, plastik, alumiinium, värvitud ja trespa®-plaat pindadele;
- suurepärane värvi- ja läikeuendus luitunud värvitud ja plastikpindadele.

Tootekirjeldus

NitoCoat® tagab kestva kaitsekihi, millelt saab kergelt eemaldada grafiti ja muu mustuse. **NitoCoat®** on lahustit sisaldav polüsilaankate, mis on sobiv kasutamiseks enamikul pindadel. Materjal tekitab pinnale püsiva läbipaistva kattekihi ja on korduvpuhastatav **mavrox Graffiti Gel 3+**, **mavrox Graffiti Gel 221 RS**, **mavrox Graffiti Remover Lite** and **mavrox Graffiti Remover Extra Lite** eripuhastusainetega. Sõltuvalt asjaoludest tagab **NitoCoat®** kaitse vähemalt 3 aastaks saastumise, erosiooni ja vee vastu.

NitoCoat® on kestav erinevat tüüpi värvidele, tindile ja pliatsitele ja tagab töödeldud pinna kaitse määrumise vastu.

NitoCoat® on ühekomponentne kate, valmis koheseks paigaldamiseks ja see kõveneb toatemperatuuril.

NitoCoat® tekitab püsiva kaitse ja tänu keemilisele nakkele aluspinnaga võib pinda sagedasti puhastada ilma seda kahjustamata.

Tehnilised andmed

Värvus	Läbipaistev, läbipaistvus sõltub pinnast
Erikaal	0,92 g/ml
Lõhn	Tugevad lahustid
Tahked ained	20-60%
Kulunorm Teras ja plastik: Arvestuslik kulu*: *sõltub aluspinnast	0,02 l/m ² ca 3 µm kihipaksusel ca 50-90 m ² /l
Kihtide arv	1-2 kihti „märg-märjalt“ paigaldada 15 min jooksul
Kuivamisaeg	Keemilise reaktsiooni aeg 15 min. Tolmukuiv 1h, kaitseefekt 24h, täielikult kõvenenud 7 ööpäevaga
Paigaldustemperatuur	5-30° C
Temperatuuritaluvus	250° C
Suhteline õhuniiskus	Minimaalselt 30% - 80% paigalduse ajal

Kasutusaeg	12 kuud 20° C
------------	---------------

Kasutusjuhhis

Puhastada pind ja eemaldada grafiti ja muud saasteained nagu tahm/nõgi, vaha, õli ja värvijäägid jne. Kaitsata klaas- ja muud pinnad, mis ei kuulu töötlemisele.

Pinnad peavad olema täielikult kuivad!

Töötlemisel esinev niiskus avaldab kohest mõju lõpptulemusele.

NitoCoat® on sobiv paigaldada mikrofiiber lapi, **mavrox Powerspons** või pihustusvahendiga suurematel pindadel.

Teostada näidispaigaldus, et veenduda parimas lõpptulemuses.

Puhastamine

Grafiti on kergelt eemaldatav kasutades **mavrox Graffiti Gel 3+**, **mavrox Graffiti Gel 221 RS**, **mavrox Graffiti Remover Lite** ja **mavrox Graffiti Remover Extra Lite**. Eemaldada grafiti pehme lapiga ja pesta peale eemaldust **mavrox Speedy** või keemiliselt neutraliseeriva puhastusainega. Vältida mehaanilist kahjustamist, kasutades abrasiivseid puhastusvahendeid nt „karukeel“ jne. Õhusaastest puhastada, kasutades neutraliseerivat ainet.

Tarnimine

800 ml ja 5 l

Ladustamine ja säilivus

ca. 12 kuud avamata originaalpakendis toatemperatuuril

Hoiatused

Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid ja näomaski. Vältida kokkupuudet nahaga. Mitte paigaldada lahtise tule läheduses või otsese päikesevalguse käes. Veenduda töökoha piisavas ventileerituses. Vältida sisse hingamist, kasutades sobivat kaitsemaski. Toode võib ärritada hingamisteid. Vältida sisse hingamist, kandes kaitsemaski. Vältida kokkupuudet vee ja teiste vedelikega.

Tähistamine



Söövitav



Tuleohtlik

Klassifitseeritud ohtliku kaubana tee- ja meretranspordil

Esitatud tooteinfo on käsitletav juhendina toote kasutamiseks. MAVRO International ei anna garantiid lõpptulemusele. Kasutaja peaks alati tegema esmalt proovipaigalduse ja on vastutav lõpptulemuse eest.

Pind	NitoCoat variant
Alumiinium	NitoCoat matt HD
Alumiinium, anodeeritud	NitoCoat matt HD
Vask	NitoCoat matt
Pronks	NitoCoat matt
Nikkel	NitoCoat matt
Kroom	NitoCoat matt
Roostevaba teras	NitoCoat matt
Veerem koosseis väline (rongid, metrood, bussid ja trammid)	NitoCoat bright
Veerem koosseis sisene (rongid, metrood, bussid ja trammid)	NitoCoat matt HD
PMMA, pleksiklaas	NitoCoat matt
Polükarbamiid	NitoCoat bright G

Polüstüreen	NitoCoat bright G
Tellismüüritis	NitoCoat matt
Betoon, kui töödeldakse mavrox 231	NitoCoat matt HD
Pulbervärv	NitoCoat matt HD
Poleeritud graniit	NitoCoat matt HD
Poleeritud marmor	NitoCoat matt HD
Polüetüleen	NitoCoat matt
Polüpropüleen	NitoCoat matt
Plastikraam	NitoCoat matt HD
Trespa-plaat	NitoCoat matt HD
Kaetud teras	NitoCoat matt HD
Liiklusmärgid	NitoCoat bright G