

# **“Vi.P. Betongrunt”**

## **Krunt dispersiooni ja kvartslüiva baasil**

### **Vahend alusega parema nakke saavutamiseks**

#### **KASUTUSALA**

Halva imavusega materjalide (monoliitbetoon, mineraalsetest materjalidest plokid jne.) kruntimiseks enne tasandus- või dekoratiivkrohvi peale kandmist.

#### **ERISOOVITUSED**

- Kasutada nakkekrundina vanade keraamilisteplaatide kruntimiseks enne uut plaatimist.
- Kasutada nakkekrundina vanade keraamiliste plaatide kruntimiseks enne krohvimist kipskrohviga.
- Kasutada nakkekrundina enne kipsplaatide liimimist.

#### **TEHNILISED ANDMED**

Vi.P. Betongrunt – on koheselt kasutusvalmis kruntimis vahend dispersiooni ja kvartslüiva baasil. Koheselt peale kuivamist on võimalik alustada krohvimist.

Tootel on ka antibakteriaalsed omadused.

#### **SOOVITUSED**

- Vajadusel katta mitmes kihis tuleks enne järgneva kihi peale kandmist veenduda, et eelmine kiht on täiesti kuiv.
- Vahendit ei saa kasutada märgadele pindadele või kasutada välitingimustes vihma ajal.

#### **KASUTUSJUHEND**

- Enne kasutust kindlasti segada
- Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud prahist, tolmust ja rasvast.
- Betoonpind peab olema kivinenud. Värsket betoonpinda on võimalik töödelda mitte varem kui 14 päeva möödudes.
- Töödeldava pinna ja õhu temperatuur min. +5° C.

#### **TEHNILISED ANDMED (23° C ja suhteline õhuniiskus 50%)**

pH	8 – 8,5
Isestüttivus	Määratlemata.
Lahustuvus vees	Veekindel
Tervisel kahjulik toime	Ei ole

Säilivusaeg – hermeetiliselt suletud originaalpakendis – 12 kuud.

Hoida külmumisest ja otse päikese eest.

#### **KASUTAMISE TEHNOLOOGILISED ANDMED**

Pinna kuivamine – 1 – 2 tundi

Kihtide vaheline kuivamisaeg mitte alla 2 tunni.

Töötemperatuur + 5° C.

#### **VALMISTOOTE EELISED**

- ideaalne tasandus- või dekoratiivkrohvi peale kandmiseks
- Eksploatatsiooni temperatuur – 20° C + 50° C

#### **PINNALE KANDMINE**

Kanda pinnale pintsliga, pihusti või maalrirulliga. Jääkmass korjata koku ja taaskasutada. Vajadusel võib ainet lahustada veega vajaliku konsistentsi saavutamiseni.

#### **TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE**

Töövahendid pesta veega koheselt peale tööde lõppu.

#### **KULU**

0,15 – 0,3 kg/m<sup>2</sup> mitte lahustatult.

#### **PAKEND**

4, 7 ja 15 kg plastikämbrid